

# ML-30[illegible]/TBD-[illegible] 镍合金用电渣焊焊剂

**焊带化学成份(wt%)**

| GB/T [illegible] | GB/T [illegible] | | Ni | [illegible] | Ti | Cr | Nb(Cb)加Ta | Mo | [illegible] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AWS标准 | ≥58 | 0.40 | 0.40 | 20.0-23.0 | 3.15[illegible].15 | 8.0-10.0 | 0.50 |
| EQ NiCrMo-3 | SNi6625 | GB/T标准 | ≥58 | 0.4 | 0.4 | 20.0-23.0 | 3.2-4.2 | 8.0-10.0 | |
| | | [illegible]值 | 65.7 | 0.11 | 0.27 | 21.6 | 3.45 | 8.25 | |

[illegible]单值为最大值